



akrylmetal
BY SYNPO

VP 319

Lak transparentní epoxidový 2K pro speciální použití

Použití	Vrchní transparentní vrstva při lakování předmětů z nerezů				
VOC g/l (obsah org. rozpouštědel v AS)	< 550 (kategorie - A/j)				
Tužení	3 : 1 obj. dílu tužidlo LV BU 45 N				
Ředění	0 - 20 % obj. dílu; ředidlo LV PA 600				
Konzistence aplikační směsi	15 - 18 s/4 mm při 20 °C				
Vydatnost aplikační směsi	12 - 20 m ² /litr				
Způsob nanášení	HVLP				
Počet nástřiků	1-2, doba odtěkání mezi vrstvami 20 minut při 20 °C				
Doporučená tloušťka	30 - 50 μm				
Doba zpracovatelnosti aplikační směsi	6 hodin při 20 °C				
Zasychání	24 h při 23 °C Po odtěkání rozpouštědel cca 20 min možno nanášet další vrstvy barev Akrylmetal systémem „mokrý do mokrého“.				
hustota produktu g/cm ³	obsah organických rozpouštědel kg/kg	obsah celkového organického uhlíku kg/kg	obsah netěkavých látek-sušiny % obj.	obj. sušina aplikační směsi % obj.	obsah těžkých kovů
0,98	0,740	0,49	21	29	neobsahuje
Upozornění	Při práci s výrobkem je třeba dodržovat všechna bezpečnostní opatření, uvedená v bezpečnostním listě a na etiketě. Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti. Obsahuje organická rozpouštědla. Výrobek skladujte v suchém prostředí od 10 °C do 25 °C.				

SYNPO, akciová společnost
S. K. Neumanna 1316, 532 07 Pardubice
Tel: 466 067 250 Fax: 466 304 644
e-mail: synpo@synpo.cz

Platnost od ledna 2014